LEGA - ALLOY LEGIERUNG - ALLIAGE		Rm	Rp	A 50		Rm	Rp	A 50		Rm	Rp	A 50		Rm	Rp	A 50
EN AW 3005 [Al Mn 1 Mg 0,5]	H22	145 ÷ 195	≥110	≥ 6	H24	170 ÷ 215	≥130	≥4	H26	195 ÷ 240	≥160	≥ 3	H18	≥220	≥200	≥ 2
EN AW 3105 [Al Mn 0,5 Mg 0,5]	H22	130 ÷ 180	≥105	≥ 7	H24	150 ÷ 200	≥120	≥5	H26	175 ÷ 225	≥150	≥ 3	H18	≥195	≥180	≥ 1
EN AW 5005 [Al Mg 1 (B)]	H22	125 ÷ 165	≥ 80	≥ 6	H24	145 ÷ 185	≥110	≥5	H26	165 ÷ 205	≥135	≥ 4	H18	≥185	≥165	≥ 2
EN AW 5049 [Al Mg 2,0 Mn 0,8]	H22	220 ÷ 270	≥130	≥ 10	H24	240 ÷ 280	≥160	≥7	H26	265 ÷ 305	≥190	≥ 5	H18	≥290	≥250	≥ 2
EN AW 3004 [Al Mn 1 Mg 1]	H32	190 ÷ 240	≥145	≥ 6	H34	220 ÷ 265	≥170	≥4	H36	240 ÷ 285	≥190	≥ 3	H18	≥260	≥230	≥ 2
EN AW 5083 [Al Mg 4,5 Mn 0,7]	H32	305 ÷ 380	≥215	≥ 7	H34	340 ÷ 400	≥250	≥6	H36	360 ÷ 420	≥280	≥ 3	H18	≥400	≥340	≥2,5
EN AW 5086 [Al Mg 4]	H32	275 ÷ 335	≥185	≥ 7	H34	300 ÷ 360	≥220	≥6	H36	325 ÷ 385	≥250	≥ 3	H18	≥345	≥290	≥ 1
EN AW 5754 [Al Mg 3]	H32	220 ÷ 270	≥130	≥ 10	H34	240 ÷ 280	≥160	≥7	H36	265 ÷ 305	≥190	≥ 5				
EN AW 7075 [Al Zn 5,5 Mg Cu]	H00	≤275	≤145	≥10												